

«МОНА»  
«MONA»



142172 Россия, Москва,  
г.Щербинка,  
ул.Железнодорожная, д.36  
7 (495) 787 99 39 Телефон  
7 (499) 125 41 05 Телефакс  
E-mail: info@mona.ru  
www.mona.ru

Zeleznodoroznaja st. 36,  
142172, Moscow, Sherbinka,  
Russia  
7 (495) 787 99 39 Telephone  
7 (499) 125 41 05 Telefax  
E-mail: info@mona.ru  
www.mona.ru

## Прозрачная двусторонняя лента из вспененного акрила 410

### Описание продукта:

Двусторонняя клейкая лента толщиной 1,0мм из вспененного акрила с закрыто ячеистой структурой, прозрачного цвета. Предназначена для получения долговечного, прочного, но в то же время эластичного соединения. Обладает очень сильной адгезией к большинству поверхностей. Обладают хорошей УФ стойкостью, влагостойкостью, стойкостью к перепадам температуры. Типовые задачи – производство рекламных конструкций, световых коробов, склейка ПММА (оргстекла), уплотнение зазора между стеклянными перегородками, склейка стекла, металлов, окрашенных поверхностей.

| Конструкция продукта | Адгезив | Цвет       | Защитный слой      | Стандартная длина рулона |
|----------------------|---------|------------|--------------------|--------------------------|
|                      | Акрил   | Прозрачная | Легко удаляемый РР | 33 м;                    |

### Физические свойства (не являются спецификацией)

|               |  |
|---------------|--|
| Тип адгезива  | Акриловый  |
| Толщина       | 1,0мм  |
| Защитный слой | Полипропилен 110микрон, красный  |
| Цвет ленты    | Прозрачный   |
| Срок хранения | 12 месяцев с момента отгрузки со склада при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха. |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Плотность  | 720 кг/м <sup>3</sup>       |
| Прочность на нормальный отрыв (6.45см <sup>2</sup> , 50мм/мин) | 1100 КПа                    |
| Прочность на сдвиг, (1000 мин, 3.23см <sup>2</sup> , 22°С)     | 1500г                       |
| Стойкость к растворителям                                      | хорошая                     |
| Стойкость к УФ   | отличная                    |
| Термостойкость:<br>+93 °С<br>+150 °С                           | Дни, недели<br>Минуты, часы |

**Условия хранения** Для максимальной сохранности двусторонняя клейкая лента должна храниться при комнатной температуре.

**Порядок применения** Для получения хороших результатов ленту надо наносить на сухую, чистую, обезжиренную поверхность при температуре выше 10-15°С. После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания МОНА не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.