

«МОНА»
«MONA»



142172 Россия, Москва,
г.Щербинка,
ул.Железнодорожная, д.36
7 (495) 787 99 39 Телефон
7 (499) 125 41 05 Телефакс
E-mail: info@mona.ru
www.mona.ru

Zeleznodoroznaja st. 36,
142172, Moscow, Sherbinka,
Russia
7 (495) 787 99 39 Telephone
7 (499) 125 41 05 Telefax
E-mail: info@mona.ru
www.mona.ru

Прозрачная двусторонняя лента из вспененного акрила 420

Описание продукта:

Двусторонняя клейкая лента толщиной 2 мм из вспененного акрила с закрыто ячеистой структурой, прозрачного цвета. Предназначена для получения долговечного, прочного, но в то же время эластичного соединения. Обладает очень сильной адгезией к большинству поверхностей. Обладают хорошей УФ стойкостью, влагостойкостью, стойкостью к перепадам температуры. Типовые задачи – производство рекламных конструкций, световых коробов, склейка ПММА (оргстекла), уплотнение зазора между стеклянными перегородками, склейка стекла, металлов, окрашенных поверхностей.

Конструкция продукта	Адгезив	Цвет	Защитный слой	Стандартная длина рулона
	Акрил	Прозрачная	Легко удаляемый РР	16,5 м;

Физические свойства (не являются спецификацией)

Тип адгезива	Акриловый		
Толщина	2 мм		
Защитный слой	Полипропилен 110микрон, красный		
Цвет ленты	Прозрачный		
Срок хранения	12 месяцев с момента отгрузки со склада при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха.		

Плотность	720 кг/м ³
Прочность на нормальный отрыв (6.45см ² , 50мм/мин)	1100 КПа
Прочность на сдвиг, (1000 мин, 3.23см ² , 22°С)	1500г
Стойкость к растворителям	хорошая
Стойкость к УФ	отличная
Термостойкость: +93 °С +150 °С	Дни, недели Минуты, часы

Условия хранения	Для максимальной сохранности двусторонняя клейкая лента должна храниться при комнатной температуре.
Порядок применения	Для получения хороших результатов ленту надо наносить на сухую, чистую, обезжиренную поверхность при температуре выше 10-15°С. После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания МОНА не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.