

«МОНА»



142172 Россия, Москва,
г.Щербинка,
ул.Железнодорожная, д.36
7 (495) 787 99 39 Телефон
7 (499) 125 41 05 Телефакс
E-mail: info@mona.ru
www.mona.ru

142172, Moscow, Sherbinka,
Russia
7 (495) 787 99 39 Telephone
7 (499) 125 41 05 Telefax
E-mail: info@mona.ru
www.mona.ru

«МОНА»

Zeleznodoroznaja st. 36,

Маскирующая лента высокотемпературная 2020

Описание продукта:

Малярная лента 2020 это высококачественная маскирующая лента желтого цвета, созданная для применений, требующих стойкость к высоким температурам. Лента имеет хорошую моментальную адгезию, толстую основу из креппированной бумаги и может быть использована для маскирования при окраске, укрытия, фиксации соединения и многих для других задач.

Физические свойства (не являются спецификацией)

Тип адгезива	Натуральный каучук, Сольвент	
Основа	Креппированная бумага	
Толщина	150 мкр	
Цвет ленты	Желтый/Коричневый	
Срок хранения	12 месяцев с момента отгрузки со склада при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха.	

Характеристики (не являются спецификацией)

Адгезия к стали	≥27Н/см	
Адгезия на отслаивание	≥6,7Н/25мм	
Удлинение при разрыве	16±2%	
Начальная адгезия	<15мм	
Термостойкость применения	100С Хорошее качество и чистое удаление ленты 2020 достигается при различных температурах и временах нагрева на многих материалах. Следует провести тесты для проверки характеристик ленты в условиях Вашего процесса. Наилучшие характеристики и чистое удаление продукта обеспечиваются вплоть до нагрева до 100С в течение 30 минут	

Условия хранения

Для максимальной сохранности клейкая лента должна храниться при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке.

Порядок применения

Для получения хороших результатов ленту надо наносить на сухую, чистую, обезжиренную поверхность при температуре выше 10-15°С. После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания-поставщик не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.