

«МОНА»
«MONA»



142172 Россия, Москва,
г.Щербинка,
ул.Железнодорожная, д.36
7 (495) 787 99 39 Телефон
7 (499) 125 41 05 Телефакс
E-mail: info@mona.ru
www.mona.ru

Zeleznodoroznaja st. 36,
142172, Moscow, Sherbinka,
Russia
7 (495) 787 99 39 Telephone
7 (499) 125 41 05 Telefax
E-mail: info@mona.ru
www.mona.ru

Маскирующая лента 2002

Описание продукта:

Малярная лента 2002 это лента для промышленных применений, обладающая чистым удалением при воздействии повышенных температур. Имеет очень хорошую адгезию, удобна для автоматического и полуавтоматического нанесения.

Конструкция продукта	Основа	Адгезив	Цвет	Стандартная длина рулона
	Бумага	Натуральный каучук	Бежевый	50 м

Физические свойства (не являются спецификацией)

Тип адгезива	Натуральный каучук, Сольвент	
Основа	Крепированная бумага	
Толщина	130 мк	
Цвет ленты	Бежевый	
Срок хранения	12 месяцев с момента отгрузки со склада при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха.	

Характеристики (не являются спецификацией)

Адгезия к стали (отслаивание)	≥4,5Н/25 мм	
Удлинение при разрыве	16%	
Начальная адгезия	≥8#	
Термостойкость макс.	80 °С, 30мин	
Термостойкость применения	Хорошее качество и чистое удаление ленты достигается при различных температурах и временах нагрева на многих материалах. Следует провести тесты для проверки характеристик ленты в условиях Вашего процесса. Наилучшие характеристики и чистое удаление продукта обеспечиваются вплоть до нагрева до 70°С в течение 60 минут	

Условия хранения Для максимальной сохранности клейкая лента должна храниться при комнатной температуре.

Порядок применения Для получения хороших результатов ленту надо наносить на сухую, чистую, обезжиренную поверхность при температуре выше 10-15°С. После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания-поставщик не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.