

«МОНА»
«MONA»



142172 Россия, Москва,
г.Щербинка,
ул.Железнодорожная, д.36
7 (495) 787 99 39 Телефон
7 (499) 125 41 05 Телефакс
E-mail: info@mona.ru
www.mona.ru

Zeleznodoroznaja st. 36,
142172, Moscow, Sherbinka,
Russia
7 (495) 787 99 39 Telephone
7 (499) 125 41 05 Telefax
E-mail: info@mona.ru
www.mona.ru

Лента клейкая 891

Описание продукта:

Клейкая лента 891 – белая односторонняя лента толщиной 180 микрон на основе стеклоткани, имеющая силиконовый адгезив. Подходит для маскирования поверхностей при воздействии высоких температур, кратковременного открытого пламени и абразивных воздействиях. Имеет высокие диэлектрические характеристики. На многих поверхностях имеет свойство чистого удаления, т.е. имеет хорошую адгезию, и при этом не оставляет следов клея при удалении.

Конструкция продукта	Основа	Адгезив	Цвет	Стандартная длина рулона
	Стеклоткань	Силикон	Белый	30 м

Физические свойства (не являются спецификацией)

Тип адгезива	Силикон
Основа	Стеклоткань
Толщина	0,18мм
Цвет ленты	Белый
Срок хранения	12 месяцев с момента отгрузки со склада компании МОНА при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха.

Прочность на отслаивание 180°, Выдержка 24 часа комн.темп.	0.6кгс/25мм-сталь
Адгезия на нормальный отрыв	48кгс/25мм
Удлинение до разрыва	5%
Сопротивление открытому пламени	< 60сек.
Напряжение пробоя	≥2кВ
Термостойкость:	-40 °С / +250 °С (2часа)
УФ стойкость	Высокая
Стойкость к растворителям	Высокая

Условия хранения Для максимальной сохранности двусторонняя клейкая лента должна храниться при комнатной температуре.

Порядок применения Для получения хороших результатов ленту надо наносить на сухую, чистую, обезжиренную поверхность при температуре выше 15-20°С. После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания МОНА не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.